

OCHRANA PODVOZKU – černá, přelakovatelná

Unterboden-Schutz (überlackierbar)

POPIS PRODUKTU Černá ochranná hmota na podvozky motorových vozidel je otěru odolný materiál na bázi kaučuku a pryskyřic s obsahem rozpouštědel určený pro dlouhodobou antikorozi ochranu podvozků, ochranu proti úderům kamínků a pro tlumení hluku. Neobsahuje žádné živice. Po proschnutí vytvoří díky obsaženým surovinám dlouhodobě pružnou, antikorozi ochrannou vrstvu s vysokou odolností proti stárnutí, která ani při nízkých teplotách nezkréhne. Suchá vrstva materiálu disponuje dobrou přilnavostí na znečištěných podkladech, na lakovaných plochách a PVC, a vyznačuje se velmi vysokou odolností vůči otěru.

VLASTNOSTI

- elastická ochranná vrstva
- dobré tlumení hluku
- přelakovatelná po uschnutí
- rychleschnoucí
- bez vzniku stříkáací mlhy při stříkání

TECHNICKÁ DATA

Báze	: plast-kaučuk a pryskyřice
Barva	: černá
Zápach	: po rozpouštědlech
Hustota při +20 °C	: 1,02 g/m ³
Bod varu	: +110 °C
Bod vzplanutí	: +4 °C
Viskozita	: 680 mPa.s
Obsah pevných částic	: 44 ± 3 %
Doba schnutí	: 30 – 60 minut
Vrstva mokrého materiálu	: až 1,5 mm
Odolnost proti otěru	: dobrá
Trvanlivost	: dobrá
Doba pro zaschnutí	: 1 hodina
Plné proschnutí	: 12 hodin
Teplota pro aplikaci	: +15 °C až +25 °C
Tepelná odolnost po vytvrzení	: -25 °C až +120 °C
Ohrožení mrazem	: ne
Doporučená teplota skladování	: +5 °C až +25 °C
Skladovatelnost	: 24 měsíců

OBLAST POUŽITÍ Materiál se hodí jako ochranné opatření proti korozi a pro opravárenské práce na podvozcích, podběžích, čelních partiích, zadních zástěrách, spoilerech a prazích a rovněž jako ochrana proti úderům od kamínků. Materiál dobře drží na čistém i lakovaném povrchu a proto se může použít na i nové karosářské díly (náhradní části karosérií).
Hodí se také pro odhlučnění podběhů kol a bočnic karosérií, a rovněž pro zakrytí a zatěsnění opravených míst, svarových spojů a oprav provedených přeplátováním.

ZPŮSOB POUŽITÍ Ošetřované plochy nejdříve dobře očistit a případnou rez odstranit. Plochy musí být suché a zbavené vosku, nečistot, mastnot a rovněž prachu.

Hmotu je možné nanášet pomocí strukturovací stříkáací pistole s tlakovou nádobkou (obj. č. 6220) nebo strukturovací stříkáací pistole (obj. č. 6219) při tlaku 2 – 8 barů, který je upraven podle požadavků na výsledný povrch nanesené vrstvy. Nádobku před použitím dobře protřepat.

Otevřené dózy nenechat stát otevřené, protože se na povrchu materiálu utvoří pevná kůra.

OCHRANA PODVOZKU – černá, přelakovatelná

Unterboden-Schutz (überlackierbar)

Materiál je možno nanášet na svislé plochy v tloušťce mokré vrstvy až 1,5 mm v jednom pracovním kroku. Pro odstranění nerovnoměrnosti nástřiku je vhodné jednotlivé vrstvy nanášet křížem přes sebe.

Podle tloušťky nanesené vrstvy a povětrnostních podmínek je vozidlo po cca 1 až 2 hodinách připraveno k použití. Celkové proschnutí nátěru trvá cca 12 hodin.

Upozornění

Nenanášet materiál na pohyblivé nebo tepelně zatížené součásti, jako jsou klouby, motor, převodovky, spojovací hřídele, výfuk, katalyzátor a brzdová zařízení.

Ucpaná nástřiková pistole může způsobit prasknutí dózy!

Respektovat návod k použití nástřikové pistole!

Nástřikovou pistoli po použití vyčistit předepsaným čisticím prostředkem!

Přelakování běžnými automobilovými lakovacími technologiemi (konvenční i vodní laky) je možné za těchto podmínek:

- po zaschnutí nanesené vrstvy materiálu, minimálně po 12 hodinách, nejprve lakovanou plochu předlakovat – „zamlžit“ lakem
- konečné lakování provést teprve po zaschnutí předlakování
- následné sušení v boxu při 60 °C je možné

Přístroje pro aplikaci hmoty

Strukturovací stříkácí pistole s tlakovou nádobkou Obj. č. 6219

Strukturovací stříkácí pistole Obj. č. 6220

NABÍDKA BALENÍ

Unterboden-Schutz (überlackierbar)

1 l (dóza)

Obj. č. 6114